

無石綿

NSダブルワン® 床専用

床タイル専用張付け材(再乳化形粉末樹脂混入タイプ)

日本建築仕上材工業会 NSKS-015規格適合品

NSダブルワン床専用は、再乳化形粉末樹脂を予め適量配合した、床タイル張付け用ポリマーセメントモルタルです。150角から600角までのタイル施工が可能です。

特長

- NSダブルワン床専用は、日本建築仕上材工業会「既製調合大形床タイル張付け用セメントモルタル」の品質を有しています。
- 300角から600角までの大形床タイルに対して、安定した接着強さを発揮します。
- 施工性に優れ、各種くし目ゴテにて施工可能です。
- 一材化製品のため、缶・ボトル等の廃材がなく、環境負荷の少ない製品です。
- 再乳化形粉末樹脂を適正配合しているため、接着耐久性に優れています。
- クリップとくさびを併用したタイル張付け工法にも対応可能です。

標準仕様

製品名	荷姿	適用部位	適用下地	適用張付け工法	適用仕上げ	標準調合	標準塗厚	標準施工面積
NSダブルワン床専用	25kg/袋	内・外床	コンクリート、PC板、モルタル、	圧着張り※1 改良圧着張り	陶磁器質床タイル※2	清水 約45ℓ	5~30mm	約0.8㎡ (20mm厚)

※1) 圧着張りは、タイルへの叩き込みを十分に実施してください。

※2) 寸法:150角~600角

上記標準仕様以外での施工による不具合につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

性能

性能項目	試験項目	試験結果	NSKS-015規定値	
力学特性	曲げ強さ(N/mm ²)	10.3	8.0以上	
	長さ変化(%)	-0.14	0.00~-0.20	
	圧縮強さ(N/mm ²)	52	30以上	
	標準時の付着強さ(N/mm ²)	3.7	0.6以上	
	複合強度	破壊荷重比(%)	25	20以上
		浮き率(%)	0	10以下
	耐衝撃性	最大高さ1500mm	「最大高さ」が1400mm以上を合格とする。	
施工性	単位容積質量(kg/ℓ)	1.88	1.80以上	
	保水性(%)	85	80~95	
	軟度変化(%)	0.61	±10	
	ぬれ性(モルタル付着率)(%)	97	80以上	
耐久性	付着強さ(N/mm ²)	温冷繰り返し 30サイクル後 下地界面破断なし	3.0 0.6以上、かつ下地との界面破断が無いこと	
	浮き	温冷繰り返し 30サイクル後	浮きなし 浮きが無いこと	

※上記試験結果は、JIS等の規格に定められた条件下で得られた測定値です。

日本化成機中央研究所

施工法



日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	2104017
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



使用上の注意

本カタログに記載された内容(データ・仕様・施工法等)は、作成時点で入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。ご使用に際しては、適切な使用方法と安全対策に注意し、お取り扱いください。

- 気温が3℃以下になる場合には、施工を避けてください。
- 本品は既調合品です。指定材料以外の他の材料の混入は避けてください。
- 練混ぜに使用する水は、水道水等の清水を使用してください。
- 使用後の器具は速やかに水で洗浄してください。
- 製品は製造年月日を確認し、3ヶ月以内を目安に使用してください。



製品問合わせダイヤル ☎ **0120-974237**

製品の概要・施工に関してはこちらのダイヤルまでお問合せください。

ホームページ <http://www.nihonkasei.co.jp/> 日本化成の最新情報もご覧ください。