

無石綿

関東・九州支社限定品

# NSドカモル

## 欠損部補修用軽量プレミックスモルタル (再乳化形粉末樹脂混入タイプ)

NS ドカモルは、建築・土木コンクリート構造物の欠損部補修用として、一度に 60mm までの厚付けを可能にした軽量ポリマーセメントモルタルです。

### 特長

- 厚付けしても「ダレ」がなく、厚さ 60mm までの欠損部補修ができます。
- 普通モルタルに比べて軽量で扱いやすく、作業性が良好です。
- 再乳化形粉末樹脂を適性配合しており、接着耐久性に優れています。
- 工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。

### 標準仕様

荷姿	適用部位	適用下地	適用仕上げ	標準調合	塗厚	標準施工面積
15kg/袋	鉄筋腐食による欠損部 <sup>*</sup> の断面補修、水切りの欠け部分、モルタルの欠け部分、壁面の補修	コンクリート、モルタル、PC 板	クロス、仕上塗材等	清水 約 5.7ℓ	5~60mm	約 0.50m <sup>2</sup> (30mm 厚)

\* コンクリートかぶり厚さ確保のための補修に用いる場合は除く。

上記標準仕様以外での施工による不具合につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。  
※各生産工場により、標準調合(加水量)が若干変わることがありますので、製品の包装袋の記載値で調合してください。

練り混ぜ時間が短い場合、強度低下の要因になりますので、練り混ぜ時間は 3 分を確保してください。

### 性 能

試験項目		試験結果	UR 都市機構 保全工事共通仕様書 仕様登録集 「厚付けモルタル」の品質基準
単位容積質量(kg/ℓ)		1.39	—
ずれ、だれ	垂直	ずれ落ちがなく、かつ、形状に著しい異常等は認められなかった	ずれ落ちがなく、かつ、形状に著しい異常のないこと
	水平	はく落がなく、かつ、隙間等は認められなかった	はく落がなく、かつ、隙間がないこと
接着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	標準時	2.2	0.6 以上
	低温時	1.5	0.6 以上
	湿潤面	2.0	0.6 以上
	温冷繰返 10 サイクル後	2.0	0.6 以上
曲げ強さ(N/mm <sup>2</sup> )		6.2	3.9 以上
圧縮強さ(N/mm <sup>2</sup> )		21.9	9.8 以上
吸水性	吸水率(%)	6.0	10.0 以下
長さ変化	長さ変化率(%)	0.19	0.2 以下

※上記試験結果は、JIS 等の規格に定められた条件下で得られた測定値です。

日本化成(株)技術開発本部

# 施工法



下地のぜい弱層・レイタンス・油分・汚れ等をワイヤブラシ・サンダー掛け等で除去し、水洗い清掃または高圧水洗浄をおこなってください。  
また、鉄筋が露出している場合は、スクレーパー・ワイヤブラシ・研磨紙等で錆を除去してください。  
\*浮き・はく落の原因となりますので、下地の清掃は入念におこなってください。

下地の乾燥後、NS ハイフレックス HF-1000 の 5 倍希釈液を刷毛等でむらなく塗布してください。  
\*吸水の激しい下地の場合は、ドライアウトの原因となりますので、希釈倍率を厳守し、むらなく丁寧に塗布してください。  
\*鉄筋が露出している場合は、NS メンテペーストを刷毛で塗布してください。

NS ドカモル 15kg に対し、水約 5.7ℓ を加え、ハンドミキサー等でダマが残らないように十分に練り混ぜてください。  
\*強度低下の原因となりますので、標準調合を厳守してください。加水後の材料は夏季 40 分以内、冬季 60 分以内に使い切り、練足し、水を加えての練直しは避けてください。

こて圧をかけて下地に擦り込むように塗り付け後、所定の厚さになるよう塗り付けてください。仕上材の種類によって、金ごて押さえ、木ごて押さえ、刷毛引き等をおこなってください。  
\*塗厚が 60mm を超える場合には、数回に分けて塗り付けてください。その際の工程間隔は、夏季 3 日以上、冬季 7 日以上を目安としてください。  
\*壁で深さ 25mm 以上かつ 0.3m<sup>2</sup> 以上、または上げ裏施工の場合には、ステンレスアンカーピン・ステンレス線を併用してください。

通風や直射日光を避け、必要に応じて屋内では開口部の閉鎖、屋外ではシート掛け等の養生をおこなってください。また、施工後、降雨・降雪のおそれがある場合も、シート掛け等の養生をおこなってください。  
\*強度が出ないおそれがあるため、通風や直射日光により塗付け面の乾燥が激しい場合には、塗付け翌日以降に散水養生をおこなってください。  
\*初期の雨取り等は、強度不足・白華の原因となりますので、シート掛け等の養生をおこなってください。白華した場合には水洗い等により除去してから、次工程の作業をおこなってください。  
\*仕上材の素地ごしらえ等の次工程までの養生は、夏季 3 日以上、冬季 7 日以上おこなってください。



## 使用上の注意

- 気温が 3°C 以下になる場合には、施工を避けてください。
- 本品は既調合品です。指定材料以外の他の材料の混入は避けてください。
- 練混ぜに使用する水は、水道水等の清水を使用してください。
- 使用後の器具は速やかに水で洗浄してください。
- 製品は製造年月日を確認し、3 ヶ月以内を目安に使用してください。

本カタログに記載された内容(データ・仕様・施工法等)は、作成時点入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。ご使用に際しては、適切な使用方法と安全対策に注意し、お取り扱いください。

**日本化成株式会社**  
製品問合せダイヤル **0120-974237**

製品の概要・施工に関してはこちらのダイヤルまでお問合せください。

